

Эмаль ПФ-133 (ГОСТ 926-82)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для окрашивания грузового подвижного состава (кроме рефрижераторных вагонов), контейнеров и других металлических и деревянных поверхностей, кроме сельскохозяйственной техники, подвергающихся атмосферным воздействиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид пленки	Однородная гладкая без "кратеров", подтеков, морщин и посторонних включений
	Блеск пленки по фотоэлектрическому блескометру, %, не менее	45 - 50 в зависимости от цвета
	Условная вязкость при (20±0,5)°С, эмалей:	
	- черной	40 - 80
	- остальных цветов	60 - 110
	Массовая доля нелетучих веществ, %	46 - 69 в зависимости от цвета
	Степень перетира, мкм, не более	30
	Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	
	- темных тонов	20 - 65
	- светлых тонов	60 - 120
	Время высыхания при температуре (82±2)°С, ч, не более	
	- черной	2
	- остальных цветов	1,5
	- остальных цветов при (20±2)°С	24
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
	Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию, ч, не менее	
	- воды	10
	- индустриального масла	24
	Адгезия пленки, балл, не более	1
	Рекомендуемая толщина однослойного покрытия, мкм	18 - 23

ПРИМЕНЕНИЕ Перед применением тщательно перемешать до однородной массы и, при необходимости, довести до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом, смесью сольвента или ксилола с уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200) в соотношении 1:1; в электрополе - разбавителем РЭ-4В или РЭ-3В. Метод нанесения - распыление: пневматическое, безвоздушное, в электрополе; окунанием, струйным обливом, кистью.

ХРАНЕНИЕ Хранить в плотно закрытой таре, исключив попадания прямых солнечных лучей и влаги. Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69