

Эмаль ПФ-167 (ТУ 2312-063-05034239-94)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Применяется для окрашивания наружных поверхностей судов неограниченного района плавания и катеров, а также различных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый, светло-серый, серый и др. по желанию заказчика.
Внешний вид покрытия	Глянцевая
Массовая доля нелетучих веществ, %	59 - 65
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с	55 - 80
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	24
Расход при однослойном покрытии, г/м ²	120 - 150
Толщина одного слоя, мкм	18 - 24
Эластичность пленки при изгибе, мм	1
Прочность пленки при ударе, см	50
Твердость пленки, усл. ед.	0,2
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч	2,5
Адгезия пленки, балл, не более	1

ПРИМЕНЕНИЕ Перед применением необходимо тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем Уайт-спиритом (нефрас - С4-155/200) в количестве не более 15% от массы эмали. Наносится на поверхность кистью, валиком или пневматическим распылением при температуре не ниже + 5 °С.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре не ниже минус 20°С.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69