

Эмали ХС-558 и ХС-558 "В" (ТУ 6-10-592-76)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Применяется для покрытия внутренней поверхности металлических и железобетонных резервуаров, используемых для хранения и транспортирования виноматериалов с содержанием этилового спирта не более 20% и контейнеров для перевозки фруктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид пленки	ХС-558	ХС-558 "В"
		Однородная гладкая поверхность без посторонних включений Белый, оттенок не нормируется	
Цвет пленки эмали			
Условная вязкость эмалей по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20±0,5) °С, с		30 - 80	30 - 80
Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед, не менее		0,2	0,2
Массовая доля нелетучих веществ, %		37 ± 2	37 ± 2
Степень перетира эмалей, мкм, не более		30	30
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более		3	3
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более		1	3
Адгезия пленки, баллы, не более		2	2
Стойкость пленки к статическому воздействию раствора этилового спирта массовой долей 96% при температуре (20±2) °С, час, не менее		2	2
Прочность пленки по маятниковому прибору типа У-1, см, не менее		50	40

ПРИМЕНЕНИЕ Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем Р-4, Р-4А до рабочей вязкости. Наносить методом пневматического распыления по грунтовке ХС-04 в 2-4 слоя. Сушка каждого слоя - 3 часа при температуре (20±2) °С. Окончательная сушка продувкой емкостей нагретым 60 °С воздухом до полного удаления следов растворителей.

ХРАНЕНИЕ Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения: ХС-558 - 6 месяцев, ХС-558 "В" - 3 месяца с даты изготовления.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69