

# Воск ЯВ-1 (ТУ 38301-25-11-93)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ** Применяется для изготовления различных полиролей, смазок, паст технического назначения, в производстве керамогранита, в автомобильной, шинной, деревообрабатывающей промышленности, изготовлении резинотехнических изделий в качестве мягчителя. Является одной из субстанций при производстве свечей.

|                                       |   |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ<br/>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> | Цвет  | Белый или желтый |
|                                       | Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не менее  | 0,810            |
|                                       | Вязкость кинематическая при 100°C мм <sup>2</sup> /с  | 4,5 - 7,5        |
|                                       | Показатель преломления при 70°C, не более   | 1,460            |
|                                       | Температура плавления, °C, не менее   | 55               |
|                                       | Массовая доля твердых углеводородов, не образующих комплексные соединения с карбамидом, %, не более | 40 - 50          |
|                                       | Массовая доля воды, %, не более   | следы            |
|                                       | Содержание механических примесей, % масс, не более  | 0,006            |

**ПРИМЕНЕНИЕ** По степени воздействия на организм человека не относится к опасным веществам. В работе следует соблюдать основные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

**ХРАНЕНИЕ** Хранить в закрытых помещениях, избегая попадания прямых солнечных лучей и влаги.  
Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



МОСКВА  
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69