

Полиэтиленполиамины технические (ПЭПА)

ТУ 2413-066-18777143-15

Предназначены для применения в производстве полиэтиленполиаминов модифицированных, а также в качестве сырья для производства активной основы ингибиторов коррозии, эпоксидных компаундов, аминоксодержащих смол, отвердителей эпоксидных смол холодного и горячего отверждения, лаков и красок, моющих и дезинфицирующих препаратов, присадок различного назначения.

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
Внешний вид	Жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета без механических включений	По п.3.3
Массовая доля воды, % не более	4,0	По ГОСТ 14870-77 и п.3.4
Наличие хлор-иона, % не более	Отсутствие	По п.3.5
Массовая доля минеральных примесей, % не более	0,2	По ГОСТ 1461-75